



**Produktgruppe:** Daemmung

## Schilfrohrplatten 34.010

**ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:**

keine Angaben

**ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:**

Schilfrohr

**ZUSATZSTOFFE:**

keine Angaben

**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

Anwendung:

Bau- und Putzträgerplatte mit wärmedämmender Wirkung im Innenbereich. Zur Bepunktung von Trockenbaukonstruktionen und als Untergrund für Lehmputze seit vielen Jahren bewährt. In 20 mm Dicke als biegbare Putzträgerplatte für Kappendecken.

**Beschaffenheit:**

Platten aus naturbelassenen Schilfrohrhalmen. Gebunden mit verzinkten Eisendrähten (Auflage und Absteppung). Drahtauflage ca. alle 20 cm quer zum Halm, Absteppung ca. alle 5 cm.

**Baustoffwerte:**

Rohdichte ca. 145 kg/m<sup>3</sup> (? ca. 0,065 W/mK, ? 3-5). Die Werte können abhängig vom Jahreswachstum (Erntequalität) Schwankungen aufweisen, die genannten Werte bilden den eher ungünstigen Fall ab.

**WAERMELEITWERT [w/mk]:**

0,065

**SONSTIGE GUETEZEICHEN:**

keine Angaben

**GUETEZEICHEN BLAUER ENGEL:**

nein

**GUETEZEICHEN NATUREPLUS:**

nein

**GUETEZEICHEN OESTERREICHISCHES UMWELTSIEGEL:**

nein

**PRODUKTHOME PAGE:**

<http://www.claytec.de/produkte/baustoffe/lehmputz/schilfrohrplatte.html>

**EINZELHANDEL:**

nein

**GUETEZEICHEN IBO:**

nein

**GUETEZEICHEN PEFC:**

nein

**GUETEZEICHEN FSC:**

nein

## Hersteller

---

**Firma:** CLAYTEC-Baustoffe aus Lehm - Lehmbau Peter Breidenbach

**Strasse:** Nettetaler Straße 113

**PLZ Ort:** 41751 Viersen-Boisheim

**Telefon:** 0 21 53 / 9 18-0

**Fax:** 0 21 53 / 9 18-18

**Email:** service@claytec.com

**Internet:** www.claytec.de

**Firmenprofil:** Bauplatten  
Lehmbauplatten (Schilfrohr, Jute)  
Kontakt: Ulrich Röhlen Dämmstoffe  
Lehmbauplatten (Schilfrohr)  
Kontakt: Ulrich Röhlen

Stand: 11.04.2018

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.